

Vlastnosti:

Vynikající kvalita tohoto vysokopevnostního dvousložkového epoxidového lepidla zajišťuje pevné lepení a opravy s pevností 300 kg/cm². Lepidlo odolává vlhkosti, olejům, rozpouštědlům, ředěným kyselinám a louhům. Má vysokou tepelnou odolnost od -20 °C do +100 °C. Po vytvrzení se dá vrtat a přetírat.

Rozsah použití:

Je vhodné pro lepení kovů, dřeva, dřevotřísky, termosetů, tvrdého PVC, laminátů, keramiky, porcelánu, skla, betonu, kamene, mramoru, gumy, pěnového polystyrenu aj. a to jak mezi sebou, tak i navzájem. Není vhodné pro lepení PP, PE, teflonu a silikonu.

Návod k použití:

Lepené části musí být čisté, suché a odmaštěné. Odstraňte uzávěr dvoustříkačky, vytlačte plnidlo a tvrdidlo v poměru 1 : 1 (dva stejné proužky) a řádně promíchejte. Zpracovatelnost lepidla jsou 2 hodiny při pokojové teplotě. Lepidlo naneste jednostranně, u drsných a porézních materiálů oboustranně, oba povrchy přitlačte k sobě a zafixujte (pomocí svorek nebo pásky). Konce dvoustříkačky řádně očistěte a uzavřete. Čas vytvrzování a konečná funkční pevnost závisí na přivedené teplotě – viz tabulka. Minimální pracovní teplota je 15 °C. Skladujte v suchu a chladu.

Tabulka pevnosti v závislosti na teplotě a čase:

Teplota [°C]	Čas [hodin]	Pevnost [kg/cm ²]
20	12	120
40	3	150
70	45 minut	200
100	10 minut	250
180	5 minut	300

Důležité informace:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě důkladně omyjte velkým množstvím mýdla a vody. Při požití nevyvolávejte zvracení a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné ochranné rukavice a brýle. Nevylévejte do kanalizace.

Obsahuje:

Plnidlo: epoxidovou pryskyřici

Tvrdidlo: aminy



Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. Vytvrzené lepidlo je k životnímu prostředí neutrální. Při přiměřeném používání je produkt nezávadný pro uživatele a životní prostředí.